

## TECHNISCHE FICHE pro primer alkyd

### Omschrijving

---

PRO primer is een matte, **dekkende** grondverf op alkydbasis voor hout en muren binnen en buiten. Pro primer **neutraliseert de zuigkracht** van minerale ondergronden, dringt zeer diep in de poriën van het hout en is ook geschikt als grondlaag voor metalen. De primer verzekert een **goede hechting** aan de volgende verflagen en is **goed schuurbaar**.

### Ondergrond

---

Kan gebruikt worden op alle zuivere coherente, stofvrije ondergronden: pleisterwerk, gipskarton platen, beton, baksteen, sierpleister, oude verflagen (mits goede voorbereiding), hout, metaal, ...

### Vorbereiding

---

Toepassen op een droge, zuivere, stof- en vetvrije ondergrond. Niet hechtende delen verwijderen.

**Bestaande lagen (alkydhars):** Reinig en schuur zorgvuldig. Breng 1 laag PRO-primer alkyd aan.

**Nieuw hout en kaal hout; gedegrademd hout:** schuur tot het hout gezond is en breng 1 laag PRO-primer alkyd aan.

**Metalen:** reinig en schuur zorgvuldig. Breng 1 laag PRO-primer alkyd aan.

### Gebruik

---

Niet gebruiken onder de 8° C.

Goed omroeren voor gebruik. Gebruiksklaar.

Aanbrengen met borstel, lakrol:

Voor het aanbrengen van de eindlaag lichtjes opschuren en stofvrij maken.

### Droogtijd

---

Kleefvrij: na 1 uur

Overschilderbaar: na 24 uur

### Reinigen materiaal

---

Het gereedschap schoonmaken met white spirit, onmiddellijk na gebruik.

### Rendement (indicatief)

---

10-12 m<sup>2</sup>/l per laag afhankelijk van de ondergrond.

### Verpakking

---

0,75l – 2,5l – 5l – 15 kg – 25 kg wit

### Fysische eigenschappen

---

<u>Uitzicht</u>	Mat
<u>Bindmiddel</u>	Alkydhars
<u>Pigment</u>	Rutiel titaandioxide, minerale vulmiddelen
<u>Oplosmiddel</u>	White spirit
<u>Densiteit (kg/l)</u>	1,70 (+/- 0,05)
<u>Glansgraad</u>	<5 @60°

### Opslag

---

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.  
Vorstvrij bewaren.

### Veiligheid

---

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeien. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Voor uitgebreide gegevens verwijzen we naar het productveiligheids-informatieblad.

### EU-VOS grenswaarden

---

EU-VOS grenswaarde voor dit product (categorie A/g): 350 g/l (2010).

Dit product bevat minder dan 350 g/l VOS.

Deze technische steekkaart, op datum van 05-01-2023, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.  
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.