

TECHNISCHE FICHE primer project alkyd

Omschrijving

Grondverf op alkydbasis voor muren en hout binnen en buiten. **Neutraliseert de zuigkracht** van minerale ondergronden. Dringt zeer diep in de poriën van het hout. De primer verzekert een **goede hechting aan de volgende verflagen**. Heeft **goede schuureigenschappen**.

Ondergrond

Kan gebruikt worden op alle zuivere coherente, stofvrije ondergronden: pleisterwerk, gipskarton platen, beton, baksteen, sierpleister, oude verflagen (mits goede voorbereiding), hout, metaal, ...

Vorbereiding

Toepassen op een droge, zuivere, stof- en vetvrije ondergrond. Niet hechtende delen verwijderen.

Bestaande lagen (alkydhars): Reinig en schuur zorgvuldig. Breng 1 laag primer project alkyd aan.

Nieuw hout en kaal hout; gedegrademd hout: schuur tot het hout gezond is en breng 1 laag primer project alkyd aan.

Metalen: reinig en schuur zorgvuldig. Breng 1 laag primer project alkyd aan.

Gebruik

Niet gebruiken onder de 8° C.

Goed omroeren voor gebruik. Gebruiksklaar.

Aanbrengen met borstel, lakrol:

Voor het aanbrengen van de eindlaag lichtjes opschuren en stofvrij maken.

Droogtijd

Kleefvrij: na 1 uur

Overschilderbaar: na 24 uur

Reinigen materiaal

Het gereedschap schoonmaken met white spirit, onmiddellijk na gebruik.

Rendement (indicatief)

10-12 m²/l per laag afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking

0,75l – 2,5l – 5l – 15 kg – 25 kg wit

Fysische eigenschappen

<u>Uitzicht</u>	Mat
<u>Bindmiddel</u>	Alkydhars
<u>Pigment</u>	Rutiel titaandioxide, minerale vulmiddelen
<u>Oplosmiddel</u>	White spirit
<u>Densiteit (kg/l)</u>	1,50 (+/- 0,05)
<u>Glansgraad</u>	<5 @60°

Opslag

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.
Vorstvrij bewaren.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeien. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Voor uitgebreide gegevens verwijzen we naar het productveiligheids-informatieblad.

EU-VOS grenswaarden

EU-VOS grenswaarde voor dit product (categorie A/g): 350 g/l (2010).

Dit product bevat minder dan 350 g/l VOS.

Deze technische steekkaart, op datum van 05-01-2023, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven.
Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.