

FICHE TECHNIQUE pro émail brillant à base de solvant

Description

Peinture décorative brillante de première qualité à base de solvant pour l'intérieur et l'extérieur. Elle présente une **grande durabilité** et un **pouvoir couvrant élevé**. La peinture est **facile à appliquer** et **sèche rapidement**. En raison de la flexibilité de la peinture, la formation de fissures et de craquelures ne se produira pas dans des conditions d'utilisation normales.

Support

Convient pour : le bois et le métal. Portes, fenêtres, chauffage, plinthes, volets, clôtures,...

Préparation

En général:

Le support doit être propre, sèche, exempte de poussière et de graisse.

Éliminer les parties non adhérentes. Réparer les trous, les fissures et les irrégularités du bois.

Peinture mal adhérente : poncer

Si l'écaillage est local: éliminer par ponçage les parties qui n'adhèrent plus ou mal.

Si l'écaillage est général: éliminer complètement les anciennes couches.

Dégraissez ensuite avec de l'ammoniaque diluée (9 volumes d'eau et 1 volume d'ammoniaque), poncez et dépoussiérez. Appliquer 1 couche de PRO primer alkyd ou antirouille Los Blancos. Après séchage, poncer légèrement (grain P180-P220) et dépoussiérer.

Bois et dérivés:

Dégraisser le bois à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et dépoussiérer.

Ensuite poncer légèrement le bois (grain P180-P220) et dépoussiérer.

Appliquer 1 couche de PRO primer alkyd Los Blancos. Après séchage, poncer légèrement (grain P180-P220) et dépoussiérer.

Métaux:

Éliminer les éventuelles traces de rouille (poncer, brosse métallique).

Brosser, dépoussiérer et dégraisser à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et dépoussiérer.

Appliquer 1 couche d'antirouille Los Blancos sur les parties mises à nu et aux endroits réparés.

Après séchage, poncer légèrement (grain P180-P220) et dépoussiérer.

Finition

Appliquer 2 couches de PRO émail brillant à base de solvant.

Après séchage, poncer très légèrement (P240) entre les couches et dépoussiérer.

FICHE TECHNIQUE pro émail brillant à base de solvant

Mode d'emploi

Ne pas utiliser en dessous de 8° C.

Bien mélanger avant utilisation. Prêt à l'emploi.

Appliquer à la brosse ou au rouleau en 2 couches non diluées.

Peindre en couches fines et laisser sécher. Des couches trop épaisses retardent le séchage.

Temps de séchage

Hors poussière: après 4 à 5 heures.

Recouvrable: après 24 heures.

Nettoyage des outils

Nettoyage des outils: white spirit immédiatement après l'utilisation.

Rendement (indicatif)

10-15 m²/l par couche selon le support.

Emballage

0,75l – 2,5l – 5l – 10l blanc

0,75l – 2,5l 5 teintes

Caractéristiques physiques

<i>Aspect</i>	brillant
<i>Liant</i>	résine alkyde
<i>Pigment</i>	dioxyde de titane rutile, charges minérales
<i>Solvant</i>	white spirit
<i>Densité (kg/l)</i>	1,25 (+/- 0,05)
<i>Brillance</i>	>85 unités @60°

Stockage

12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Utilisez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire lors du traitement du produit. Ne pas jeter les

FICHE TECHNIQUE pro émail brillant à base de solvant

résidus à l'égout. Éliminer le contenu/ l'emballage conformément aux instructions de tri d'une entreprise de collecte reconnue.

Pour plus d'informations sur les précautions d'emploi, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 300 g/l COV.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 300 g/l (2010).

La présente notice, datée 15-02-2024, annule et remplace toute édition antérieure.

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif.

Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.