

TECHNISCHE FICHE

lak satijn solventbasis

Omschrijving

Moderne decoratieve satijnglanzende lakverf voor binnen en buiten met hoge dekkracht. Geschikt als afwerkingslaag voor hout en metaal. De verf bezit een **soepele verwerkbaarheid** en **snelle droging**. Door de soepelheid van de verf zal scheuren of barstvorming niet optreden bij normaal gebruik.

Ondergrond

Geschikt voor: hout en metaal. Deuren, vensters, verwarming, plinten, luiken, hekken,...

Vorbereiding

Toepassen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Niet hechtende delen verwijderen. Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen. Voorbehandelen met primer project alkyd, zeker op kale en de herstelde plekken.

Slecht hechtende verf: wegschuren. Indien het afbladderen algemeen is, de oude lagen volledig verwijderen. Daarna ontvetten met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak), schuren en ontstoffen. Solventgedragen primer project alkyd aanbrengen.

Goed hechtende oude lagen: afwassen/ontvetten met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak). Mat schuren en ontstoffen. Solventgedragen primer project alkyd aanbrengen.

Vette ondergrond: afwassen met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak). Solventgedragen primer project alkyd aanbrengen.

Nieuw "bloedend" hout: ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak), mat schuren en ontstoffen. Solventgedragen primer project alkyd aanbrengen.

Afwerking

2 lagen satijnglans lak op solventbasis aanbrengen.

Na droging, tussen de lagen heel lichtjes opschuren en stofvrij maken.

Schilder in dunne lagen en hanteer de droogtijd. Te dikke lagen vertragen de droging.

Gebruik

Niet gebruiken onder de 8° C.

Goed omroeren voor gebruik. Gebruiksklaar.

Aanbrengen met borstel, lakrol in 2 lagen onverdund.

Droogtijd

Kleefvrij: na 5 à 6 uur

Overschilderbaar: na 24 uur

TECHNISCHE FICHE

lak satijn solventbasis

Reinigen materiaal

Het gereedschap schoonmaken met white spirit, onmiddellijk na gebruik.

Rendement (indicatief)

10-15 m²/l per laag afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking

0,75l – 2,5l – 5l – 10l wit
0,75l – 2,5l 9 kleuren

Fysische eigenschappen

<u>Uitzicht</u>	satijn glans
<u>Bindmiddel</u>	alkydhars
<u>Pigment</u>	rutiel titaandioxide, minerale vulmiddelen
<u>Oplosmiddel</u>	white spirit
<u>Densiteit (kg/l)</u>	1,40 (+/- 0,05) voor wit
<u>Glansgraad</u>	tussen 35 en 70 @60° units @ 60°

Opslag

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge, frisse en vorstvrije plaats.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeien. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Voor uitgebreide gegevens verwijzen we naar het productveiligheids-informatieblad.

EU-VOS grenswaarden

EU grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 300 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 300 g/l VOS

Deze technische steekkaart, op datum van 05-01-2023, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven.
Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.