

FICHE TECHNIQUE pro-façade mur satin intérieur-extérieur

Description

Peinture en dispersion acrylique satiné de haute qualité pour les murs intérieurs et extérieurs. Facile à mettre, **excellent pouvoir couvrant**, respirant, **parfaitement lavable et résistant aux intempéries**. A une bonne adhérence et une bonne fluidité, n'éclabousse pas ou presque pas. Donne à votre intérieur un look tendance et moderne. Pour un résultat final parfaitement lisse.

Support

Convient pour: plâtre, plaques de plâtre, maçonnerie, brique, béton, ciment, crépi, fibres de verre, voile, papier peint, les supports déjà peints...

Préparation

La surface doit être propre, sèche, exempte de poussière et de graisse

Laver (laisser sécher) ou nettoyer à la brosse les anciennes couches bien adhérentes.

Éliminer les parties non adhérentes. Réparer trous et fissures.

Problèmes d'humidité: traiter l'origine du problème. Laissez bien sécher les murs. Ne pas peindre tant que le problème d'humidité n'est pas résolu.

Nouveaux supports : égrener et dépeussier. Appliquer 1 couche de PRO-primer ou Aquaprimier.

Surfaces poudreuses : appliquer 1 couche de Hydrofix (au lieu de primer).

Les anciennes couches de peinture bien adhérentes :

- Peinture aqueuse : Nettoyer/dégraisser à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniacale), dépeussier et appliquer 1 couche de PRO-primer ou Aquaprimier.
- Peinture alkyd : Nettoyer/dégraisser à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniacale), poncer pour obtenir une bonne adhérence, dépeussier et appliquer 1 couche de PRO-primer alkyd.

Après séchage, poncer légèrement (grain P180-P220) et dépeussier.

Finition

Appliquer 2 couches de PRO-façade satin intérieur-extérieur.

Après séchage, poncer très légèrement (P240) entre les couches et dépeussier.

Mode d'emploi

Ne pas appliquer à des températures inférieure à + 10° C.

Bien remuer avant l'emploi.

Respecter le temps de séchage.

Appliquer au rouleau ou à la brosse. Prêt à l'emploi.

1^{ère} couche : diluer éventuellement avec au maximum 5% d'eau. 2^{ème} couche: non-dilué

FICHE TECHNIQUE pro-façade mur satin intérieur-extérieur

Temps de séchage

Hors poussière: après 2 heures.

Recouvrable: après 8 heures.

Nettoyage des outils

A l'eau chaude et du savon immédiatement après l'usage.

Rendement (indicatif)

8-12 m²/l par couche selon le support.

6-10 m²/l pour fibre de verre et voile de verre.

Emballage

5l – 10l blanc

Caractéristiques physiques

<i>Aspect</i>	satin
<i>Liant</i>	copolymère styrène acrylate
<i>Pigment</i>	dioxyde de titane rutile, charges minérales
<i>Solvant</i>	eau
<i>Densité (kg/l)</i>	1,10 (+/- 0,05)
<i>Brillance</i>	10-25 @60°

Stockage

12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Utilisez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire lors du traitement du produit. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/ l'emballage conformément aux instructions de tri d'une entreprise de collecte reconnue.

Pour plus d'informations sur les précautions d'emploi, consultez la fiche de données de sécurité.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

FICHE TECHNIQUE

pro-façade mur satin intérieur-extérieur

La présente notice, datée 05-01-2023, annule et remplace toute édition antérieure.

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif.

Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.