

## TECHNISCHE FICHE pro satijn binnen-buiten

### Omschrijving

---

Top kwalitatieve satijn acrylaat dispersieverf voor binnen en buiten. Een excellente hechting, **uitstekende dekkraft en witheid, goede vloeï, uitstekend afwasbaar** en **weerbestendig, spatvrij** zijn de voornaamste troeven. Gemakkelijk aan te brengen, ademend.

Geeft je muren een trendy en moderne look. Voor een mooi en egaal eindresultaat.

### Ondergrond

---

Geschikt voor: pleisterwerk, gipskarton platen, metselwerk, baksteen, beton, cement, sierpleister, intacte verflagen, behangpapier, glasweefsel, vliesbehang, ...

### Vorbereiding

---

Toepassen op droge, zuivere, coherente, stof- en vetvrije ondergrond.

De goed hechtende oude lagen afborstelen of afwassen en laten drogen.

Niet hechtende delen verwijderen. Scheuren en gaten repareren.

Bij vochtproblemen de oorzaak aanpakken. De muren goed laten drogen. Niet schilderen als het vochtprobleem niet definitief is opgelost.

**Nieuwe ondergrond:** 1 laag PRO-primer Los Blancos of Aquaprimer Los Blancos aanbrengen.

**Poederende of krijtende ondergrond:** 1 laag Hydrofix Los Blancos aanbrengen (ipv primer).

**Hechtende oude verflagen in goede staat:**

- Water verdunbare verven: afwassen/ ontvetten met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak), 1 laag PRO-primer of Aquaprimer Los Blancos aanbrengen.
- lakken: afwassen met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak), opschuren om een goede hechting te verkrijgen, 1 laag primer project alkyd of PRO primer alkyd Los Blancos aanbrengen.

### Afwerking

---

2 lagen PRO satin binnen-buiten aanbrengen.

Na droging, tussen de lagen heel lichtjes opschuren en ontstoffen.

### Gebruik

---

Niet gebruiken onder de 8° C.

Goed omroeren voor gebruik. Gebruiksklaar.

Aanbrengen met borstel of vachtrol:

1<sup>ste</sup> laag: eventueel aanlengen met maximum 5% water.

2<sup>de</sup> laag: onverdund.

## TECHNISCHE FICHE pro satijn binnen-buiten

### Droogtijd

---

Stofdroog: na 2 uur

Overschilderbaar: na 8 uur

### Reinigen Materiaal

---

Het gereedschap schoonmaken met warm water en zeep onmiddellijk na gebruik.

### Rendement (indicatief)

---

8-12 m<sup>2</sup>/l per laag afhankelijk van de ondergrond.

6-10 m<sup>2</sup>/l voor sterk zuigende ondergrond (zoals glasweefsel en vliesbehang).

### Verpakking

---

1l – 2,5l – 4l – 5l – 10l    wit

### Fysische eigenschappen

---

<u>Uitzicht</u>	Satijn
<u>Bindmiddel</u>	Copolymeer styreen acrylaat
<u>Pigment</u>	Rutiel titaandioxide, minerale vulmiddelen
<u>Oplosmiddel</u>	Water
<u>Densiteit (kg/l)</u>	1,26 (+/- 0,05)
<u>Glansgraad</u>	10-25 @60°

### Opslag

---

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.

Vorstvrij bewaren.

### Veiligheid

---

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeien. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Voor uitgebreide gegevens verwijzen we naar het productveiligheids-informatieblad.

## **TECHNISCHE FICHE pro satijn binnen-buiten**

### **EU-VOS grenswaarden**

---

EU-VOS grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

Dit product bevat minder dan 30 g/l VOS.

Deze technische steekkaart, op datum van 05-01-2023, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.

Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.