

TECHNISCHE FICHE pro floor wit

Omschrijving

Slijtvaste witte vloerverf op basis van een met polyurethaan versterkte alkydverf. Deze vloerverf geeft uw beton- en cementvloeren de bescherming die hij nodig heeft. De 1-componenten vloerverf is bestand tegen lichte tot middelzware belasting. De verf biedt een esthetische uitstraling. Geschikt voor binnen en buiten.

Ondergrond

Ideaal voor het beschermen van beton- en cementvloeren in garage, kelder, wasplaats, balkons en trappen, ...

Vorbereiding

Toepassen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Niet hechtende delen verwijderen. Barstjes, gaten en oneffenheden opvullen.

Vette ondergrond: afwassen met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak).

Sterk zuigende ondergrond: primer aanbrengen.

Oude verflagen in goede staat: afwassen met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak), opschuren, primer aanbrengen

Afwerking

2 lagen pro floor aanbrengen.

Na droging, tussen de lagen heel lichtjes opschuren en ontstoffen.

Schilder in dunne lagen en hanteer de droogtijd. Te dikke lagen vertragen de droging.

Gebruik

Niet gebruiken onder de 8° C.

Goed omroeren voor gebruik. Gebruiksklaar.

Aanbrengen met borstel, lakrol in 2 lagen onverdund.

Droogtijd

Stofdroog: na 3 à 4 uur

Beloopbaar: na 24 uur

Volledig uitgehard: na 5 dagen

Reinigen materiaal

Het gereedschap schoonmaken met white spirit, onmiddellijk na gebruik.

Rendement (indicatief)

10-12 m²/l per laag afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking

2,5l – 10l wit

Fysische eigenschappen

<u>Uitzicht</u>	Satijnglans
<u>Bindmiddel</u>	Alkydhars aangereikt met polyurethaan
<u>Pigment</u>	Rutiel titaandioxide, minerale vulmiddelen
<u>Oplosmiddel</u>	White spirit
<u>Densiteit (kg/l)</u>	1,27 (+/- 0,05)
<u>Glansgraad</u>	20-35 units @ 60°

Opslag

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.
Vorstvrij bewaren.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeien. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Voor uitgebreide gegevens verwijzen we naar het productveiligheids-informatieblad.

EU-VOS grenswaarden

EU grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 500 g/l VOS

Deze technische steekkaart, op datum van 05-01-2023, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven.
Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.