

TECHNISCHE FICHE

betontac extra

Omschrijving

Hechtprimer voor binnen om de hechting van gipspleister op beton of gladde ondergronden te verbeteren. Vormt een **hechtbrug voor weinig of niet absorberende ondergronden** zodat deze kunnen bezet worden met pleisterwerk of betegeld worden. **Gemakkelijk aan te brengen, met hoog rendement. Isolerend.**

Ondergrond

Kan gebruikt worden op minerale ondergronden binnenshuis, in het bijzonder beton, die door hun grote dichtheid en gering zuigvermogen niet direct geschikt zijn voor bepleistering. Aan te raden voor beton met gladde bekisting

Vorbereiding

Vervuiling en loszittende delen verwijderen. Hechting van de ondergrond vooraf controleren. Ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, vrij van losse delen, vorstvrij zijn. Niet toepassen op vochtige ondergrond.

Gebruik

Niet gebruiken onder de 8° C.
Goed omroeren voor gebruik. Tijdens de verwerking regelmatig omroeren.
Gebruiksklaar. De ondergrond goed verzadigd voorbehandelen.

Aanbrengen met blokborstel of vachtroller.
Goed laten drogen.

Droogtijd

De droogtijd is sterk afhankelijk van de ondergrond, vochtigheid en temperatuur.
Met het aanbrengen van de afwerklaag zolang wachten totdat Betontac extra niet meer kleeft en droog is. De tijd na het drogen/harden van de Betontac extra tot het begin van de pleisterwerken dient wegens stofafzetting zo kort mogelijk te worden gehouden.

Reinigen Materiaal

Het gereedschap schoonmaken met warm water en zeep onmiddellijk na gebruik.

Rendement (indicatief)

Ongeveer 240 g/m²

Verpakking

5kg – 10kg – 20kg

Fysische eigenschappen

<u>Uitzicht</u>	Rozig met zichtbare korrels
<u>Bindmiddel</u>	PVA Copolymeer
<u>Pigment</u>	Minerale vulmiddelen
<u>Oplosmiddel</u>	Water
<u>Densiteit (kg/l)</u>	1,34 (+/- 0,05)
<u>Glansgraad</u>	NVTP

Opslag

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.
Vorstvrij bewaren.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeien. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Voor uitgebreide gegevens verwijzen we naar het productveiligheids-informatieblad.

EU-VOS grenswaarden

EU-VOS grenswaarde voor dit product (categorie A/h): 30 g/l (2010).

Dit product bevat minder dan 30 g/l VOS.

Deze technische steekkaart, op datum van 05-01-2023, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven.
Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.