

## TECHNISCHE FICHE

### formule 12 wall paint

### binnen-buiten

#### Omschrijving

---

Hoogwaardige, **superdekkende**, matte muurverf op basis van kunstharzdispersie. Meestal in één eindlaag dekkend waardoor een werkgang wordt bespaard. **Gemakkelijk en zonder spatten** aan te brengen. **Erg wit**, ademend en **afwasbaar**. Bedoeld voor een duurzame afwerking van plafonds en binnen en buiten muren.

#### Ondergrond

---

Kan gebruikt worden op pleisterwerk, gipskarton platen, metselwerk, baksteen, beton, cement, sierpleister, oude verflagen, glasweefsel, vliesbehang ...

#### Vorbereiding

---

Toepassen op droge, zuivere, coherente, stof- en vetvrije ondergrond.

De goed hechtende oude lagen afborstelen of afwassen en laten drogen.

Niet hechtende delen verwijderen. Scheuren en gaten repareren.

Vochtproblemen: pak de oorzaak aan. Het plafond goed laten drogen. Niet schilderen als het vochtprobleem niet definitief is opgelost.

**Nieuwe ondergrond:** 1 laag Aquaprimer Los Blancos aanbrengen.

**Poederende of krijtende ondergrond:** 1 laag Hydrofix Los Blancos aanbrengen (ipv primer).

**Hechtende oude verflagen in goede staat:**

- Water verdunbare verven: afwassen/ ontvetten met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak), 1 laag Aquaprimer Los Blancos aanbrengen.
- lakken: afwassen met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak), opschuren om een goede hechting te verkrijgen, 1 laag PRO primer alkyd Los Blancos aanbrengen.

#### Afwerking

---

1 laag (of 2 lagen) Formule 12 Wall Paint aanbrengen.

Na droging, tussen de lagen heel lichtjes opschuren en ontstoffen.

#### Gebruik

---

Niet gebruiken onder de 6° C.

Goed omroeren voor gebruik. Gebruiksklaar.

Aanbrengen met borstel of vachtrol:

Indien 1 eindlaag beoogd wordt: onverdund gebruiken, of

1<sup>ste</sup> laag: eventueel aanlengen met maximum 5% water.

2<sup>de</sup> laag: onverdund.

## TECHNISCHE FICHE formule 12 wall paint binnen-buiten

### Droogtijd

---

Stofdroog: na 1 uur.

Overschilderbaar: na 6 uur

### Reinigen Materiaal

---

Het gereedschap schoonmaken met warm water en zeep onmiddellijk na gebruik.

### Rendement (indicatief)

---

8-12 m<sup>2</sup>/l per laag afhankelijk van de ondergrond.

### Verpakking

---

20 kg wit

### Fysische eigenschappen

---

<u>Uitzicht</u>	mat
<u>Bindmiddel</u>	Copolymeer styreen acrylaat
<u>Pigment</u>	Rutiel titaandioxide, minerale vulmiddelen.
<u>Densiteit (kg/l)</u>	1,54 (+/- 0,05)

### Opslag

---

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge, frisse en vorstvrije plaats.

### Veiligheid

---

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeien. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Voor uitgebreide gegevens verwijzen we naar het productveiligheids-informatieblad.

### EU-VOS grenswaarden

---

EU grenswaarde voor dit product (cat A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 30 g/l VOS

Deze technische steekkaart, op datum van 01-02-2024, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven.  
Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.  
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.