

FICHE TECHNIQUE

Formule 12 wall paint

Description

Peinture murale mate, **super opaque**, de haute qualité, à base de dispersion de résines acryliques. Couvre principalement en 1 seule couche, ce qui permet économiser du temps et du travail. **Application facile et sans éclaboussures. Très blanche**, respirante et **lavable**. Destinée à la finition durable des plafonds et des murs intérieurs et extérieurs.

Support

Peut être utilisé sur le plâtre, les plaques de plâtre, la maçonnerie, la brique, le béton, le ciment, le plâtre décoratif, les vieilles couches de peinture, le tissu de verre, le papier peint intissé ... Peut être utilisé sur plâtre, plaque de plâtre, béton, ciment, maçonnerie, anciennes peintures (après préparation adéquate), papier peint, fibre de verre, voile ...

Préparation

Appliquer sur des supports secs, propres, cohérents, dépoussiérés et dégraissés.

Brosser ou laver les anciennes couches à l'aide d'une brosse et laisser sécher.

Enlever les parties non adhérentes. Réparer les fissures et les trous.

En cas de problèmes d'humidité, traiter la cause. Laissez les murs sécher complètement. Ne pas peindre si le problème d'humidité n'est pas définitivement résolu.

Support neuf: égrener et dépoussiérer. Appliquer 1 couche de PRO-primer ou Aquaprimer Los Blancos.

Support poudreux ou farinant: appliquer 1 couche de Hydrofix Los Blancos (à la place du primer)

Les anciennes couches de peinture en bon état :

- Peinture aqueuse : Nettoyer/dégraisser avec de l'ammoniaque diluée (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque), dépoussiérer, appliquer 1 couche de PRO-primer ou Aquaprimer Los Blancos.
- Peinture alkyd : Nettoyer/dégraisser avec de l'ammoniaque diluée (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque), poncer pour obtenir une bonne adhérence, dépoussiérer et appliquer 1 couche de PRO-primer alkyd Los Blancos.

Après séchage, poncer légèrement (grain P180-P220) et dépoussiérer.

Finition

Appliquer 2 couches acryl chantier extérieur.

Après séchage, poncer légèrement entre les couches et dépoussiérer.

Mode d'emploi

Ne pas appliquer à des températures inférieure à + 6° C.

Bien remuer avant l'emploi. Respectez les temps de séchage.

Appliquer au rouleau, à la brosse ou au pistolet. Prêt à l'emploi.

FICHE TECHNIQUE Formule 12 wall paint

1^{ière} couche : diluer éventuellement avec au maximum 5% d'eau.

2^{ième} couche: non-dilué

Temps de séchage

Hors poussière: après 3 heures.

Recouvrable: après 8 heures.

Nettoyage des outils

A l'eau chaude et du savon immédiatement après l'usage.

Rendement (indicatif)

8-10 m²/l par couche selon le support.

5-8 m²/l pour des supports très absorbants (comme la fibre de verre et le voile de verre).

Emballage

2,5l – 5l – 10l – 20kg blanc

Caractéristiques physiques

<i>Aspect</i>	mat
<i>Liant</i>	Acrylique de styrène copolymère
<i>Pigment</i>	Rutile de dioxyde titane, calcite.
<i>Densité (kg/l)</i>	1,45 (+/- 0,05)
<i>Brillance</i>	<5 @60°

Stockage

12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Utilisez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire lors du traitement du produit. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/ l'emballage conformément aux instructions de tri d'une entreprise de collecte reconnue.

Pour plus d'informations sur les précautions d'emploi, consultez la fiche de données de sécurité.

FICHE TECHNIQUE

Formule 12 wall paint

Teneur en COV

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

La présente notice, datée 04-02-2024, annule et remplace toute édition antérieure.

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif.

Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.