

TECHNISCHE FICHE

kaleiverf fijn

Omschrijving

Deze gevelverf met **kalei-effect** op basis van gesiliconiseerde kunstharsdispersie styreen acrylaat, is ontworpen om de uitstraling van traditionele kalei op gevels na te bootsen. Kaleiverf fijn is zeer **wit**, bevat een fijne, **regelmatige korrelstructuur** en is gemakkelijk aan te brengen. De gevelverf met kalei-effect is niet alleen esthetisch aantrekkelijk, maar ook duurzaam, **weerbestendig** en ademend, waardoor hij geschikt is voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Ondergrond

Toepasbaar op verschillende ondergronden: baksteen, beton, cement- en pleisterwerk, bestaande verflagen, ...

Vorbereiding

Toepassen op droge, zuivere, stofvrije en ontvette ondergrond.

De goed hechtende oude lagen afborstelen of afwassen en laten drogen.

Niet hechtende delen verwijderen. Scheuren en gaten repareren.

Vochtproblemen: pak de oorzaak aan. De muren goed laten drogen. Niet schilderen als het vochtprobleem niet definitief is opgelost.

Nieuwe ondergrond: 1 laag PRO-primer Los Blancos of Aquaprimer Los Blancos aanbrengen.

Poederende of krijtende ondergrond: 1 laag Hydrofix Los Blancos aanbrengen (ipv primer).

Hechtende oude verflagen in goede staat:

- Water verdunbare verven: afwassen/ ontvetten met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak), 1 laag PRO-primer of Aquaprimer Los Blancos aanbrengen.
- lakken: afwassen met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak), opschuren om een goede hechting te verkrijgen, 1 laag primer project alkyd of PRO primer alkyd Los Blancos aanbrengen.

Gebruik

Kaleiverf niet verwerken onder de 8°C en boven de 30° C.

Bij buitentoepassingen regen, vorst of in volle zon vermijden. De droge weersomstandigheden blijven belangrijk tot de verf voldoende uitgehard is.

Aanbrengen in één of twee lagen met borstel of rol. Gebruiksklaar.

Om een optimaal kalei-effect te verkrijgen op muren in metselwerk wordt het gebruik van een langharige borstel aanbevolen.

TECHNISCHE FICHE

kaleiverf fijn

Droogtijd

Stofdroog: na 4 uur.

Uitgehard: na 18u

De droogtijd wordt beïnvloed door variaties in temperatuur, luchtvochtigheid, ...

Reinigen Materiaal

Met warm water en zeep onmiddellijk na gebruik.

Rendement (indicatief)

0,600-0,800 kg/m²/laag afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking

5kg – 12,5kg wit

Fysische eigenschappen

<u>Bindmiddel</u>	Styreen acrylaat gemodificeerd met polysiloxaan
<u>Pigment</u>	Rutiel titaandioxide, minerale vulstoffen
<u>Oplosmiddel</u>	Water
<u>Densiteit</u>	base P: 1,40 kg/l Base TR: 1,33 kg/l
<u>Glansgraad</u>	Mat

Opslag

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats. Vorstvrij bewaren.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeien. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Voor uitgebreide gegevens verwijzen we naar het productveiligheids-informatieblad.

EU-VOS grenswaarden

EU VOS grenswaarde voor dit product (Cat. A/c): 40 g/l (2010).

TECHNISCHE FICHE **kaleiverf fijn**

Dit product bevat minder dan 40 g/l VOS.

Deze technische steekkaart, op datum van 05-01-2023, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven.
Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.