

TECHNISCHE FICHE

Uitgave 05-01-2023

2in1

Isolerende primer en muurverf

PRIMER EN MUURVERF - HOOGDEKKEND

Matte, hoogdekkende binnenmuurverf die nicotine-, roet- en watervlekken isoleert. Primer en eindlaag in één pot.

BINNEN

MAT

WIT

10 L


8-12 m²/l

RENDEMENT PER LAAG

1 uur

STOFDROOG

6 uur

OVERSCHILDERBAAR

≥ 8 °C

MIN. TEMPERATUUR

● Omschrijving

De watergedragen verf is een matte, licht isolerende muurverf met een goede schrobbestendigheid. Kan gebruikt worden als een één-pot-systeem, dus zowel als primer als eindlaag. Het is een hoogdekkende binnenmuurverf met isolerende eigenschappen door zijn unieke stain lock-technologie dat migratie van verkleurende, in water oplosbare chemicaliën, zoals nicotine, roet en opgedroogde watervlekken voorkomt. Gemakkelijk en zonder spatten aan te brengen.

● Ondergrond

Geschikt voor: pleisterwerk, gipskartonplaten, metselwerk, baksteen, beton, cement, sierpleister, intacte verflagen, behangpapier, glasweefsel, vliesbehang, ...

● Voorbereiding

Toepassen op droge, zuivere, coherente, stof- en vetvrije ondergrond.

- ◆ De goed hechtende oude lagen afborstelen of afwassen en laten drogen.
- ◆ Niet hechtende delen verwijderen. Scheuren en gaten repareren.
- ◆ Vochtproblemen: pak de oorzaak aan. De muren goed laten drogen. Niet schilderen als het vochtprobleem niet definitief is opgelost.

Vette ondergrond: afwassen met verdunde ammoniak.

Hechtende oude verflagen in goede staat:

- ◆ Waterverdunbare verven: afwassen/ontvetten met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak).
- ◆ Lakken: afwassen met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak), opschuren (mat zetten) om een goede hechting te verkrijgen.

● Afwerking

2 lagen NOVA 2in1 aanbrengen.

Na droging, tussen de lagen heel lichtjes opschuren en ontstoffen.

● Gebruik

Niet gebruiken onder de 8 °C. Goed omroeren voor gebruik. Gebruiksklaar.

Aanbrengen met borstel of vachtrol:

1STE LAAG Op zeer sterk zuigende ondergronden aanlengen tot maximum 10% water.

2DE LAAG Onverdund.

● Droogtijd

Stofdroog na 1 uur

Overschilderbaar na 6 uur; na 24 uur, indien aanwezigheid van wateroplosbare pigmenten

● Rendement (indicatief)

- ◆ 8–12 m²/l per laag, afhankelijk van de zuigkracht en ruwheid van de ondergrond.
- ◆ 6–10 m²/l voor sterk zuigende ondergrond (zoals glasweefsel en vliesbehang).

● Reinigen materiaal

Het gereedschap schoonmaken met warm water en zeep onmiddellijk na gebruik.

● Verpakking

10 l wit

● Fysische eigenschappen

Uitzicht	Mat
Bindmiddel	Combinatie van polyvinylacetaatdispersie en alkydemulsie
Pigment	Rutiel titaandioxide, minerale vulmiddelen
Oplosmiddel	Water
Densiteit (kg/l)	1,35 (± 0,05)
Glansgraad	< 5 GU @ 60°

● Opslag

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats. Vorstvrij bewaren.

● Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeien.

Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Voor uitgebreide gegevens verwijzen we naar het productveiligheidsinformatieblad.

● EU-VOS grenswaarden

< 30 g/l

EU-VOS grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 30 g/l VOS.