FICHE TECHNIQUE

Édition 28-10-2026

ISOPRIM

Couche de fond isolante

PRIMER - HAUT OPACITE

Couche de fond mate, légèrement isolante, qui bloque les taches de nicotine, de suie et d'eau. À finir avec NOVA ISOMAT.

INTÉRIEUR | MAT | BLANC | 10 L



8–12 m²/l	1 h	6 h	≥ 8 °C
RENDEMENT PAR COUCHE	SEC AU TOUCHER	RECOUVRABLE	TEMP. MINIMALE

Description

NOVA ISOPRIM est une couche de fond mate, légèrement isolante, au bon pouvoir couvrant. Grâce à sa technologie unique stain lock, elle bloque la migration de substances chimiques colorantes solubles dans l'eau, comme la nicotine, la suie et les auréoles d'eau séchées. S'applique facilement et sans éclaboussures.

Support

Convient pour : enduits, plaques de plâtre, maçonnerie, brique, béton, ciment, enduit décoratif, couches de peinture intactes, papier peint, toile de verre, papier peint intissé, ...

Préparation

Appliquer sur un support sec, propre, cohérent, exempt de poussière et de graisse.

- Brosser ou laver les anciennes couches bien adhérentes et laisser sécher.
- Éliminer les parties non adhérentes. Réparer les fissures et les trous.
- Problèmes d'humidité : traiter la cause. Laisser bien sécher les murs. Ne pas peindre tant que le problème d'humidité n'est pas définitivement résolu.

Support gras : laver à l'ammoniaque diluée.

Anciennes couches de peinture adhérentes en bon état :

- Peintures en phase aqueuse : laver/dégraisser à l'ammoniaque diluée (9 parts d'eau pour 1 part d'ammoniaque).
- Laques : laver à l'ammoniaque diluée (9 parts d'eau pour 1 part d'ammoniaque), poncer (matifier) pour obtenir une bonne adhérence.

Finition

Appliquer 1 couche de NOVA ISOPRIM. Finir avec 1 ou 2 couches de NOVA ISOMAT.

Après séchage, poncer très légèrement entre les couches et dépoussiérer.

Mise en œuvre

Ne pas utiliser en dessous de 8 °C. Bien remuer avant emploi. Prêt à l'emploi.

Appliquer 1 couche à la brosse ou au rouleau :

1 COUCHE	Sur supports très absorbants, diluer avec maximum 10 % d'eau.

Temps de séchage

Sec au toucher	après 1 heure
Recouvrable	après 6 heures ; après 24 heures en présence de pigments hydrosolubles

Rendement (indicatif)

- 8–12 m²/l par couche, selon le pouvoir absorbant et la rugosité du support.
- 6–10 m²/l sur support très absorbant (comme la toile de verre et le papier peint intissé).

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils à l'eau chaude savonneuse immédiatement après usage.

Conditionnement

10 l blanc

Propriétés physiques

Aspect	Mat
Liant	Combinaison de dispersion d'acétate de polyvinyle et d'émulsion alkyde
Pigment	Dioxyde de titane rutile, charges minérales
Solvant	Eau
Densité (kg/l)	1,35 (± 0,05)
Degré de brillance	< 5 GU @ 60°

Stockage

Se conserve 12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec et frais. Conserver à l'abri du gel.

Sécurité

Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Lors de la mise en œuvre du produit, toujours utiliser les équipements de protection individuelle nécessaires. Ne pas jeter les résidus à l'évier. Éliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri d'un collecteur agréé.

Pour des informations détaillées, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Valeurs limites UE COV

< 30 g/l Valeur limite UE de COV pour ce produit (catégorie A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient moins de 30 g/l de COV.

Cette fiche technique, datée du 28-10-2026, annule et remplace toutes les éditions précédentes. Ces données techniques sont basées sur nos propres connaissances et essais et vous sont fournies à titre indicatif. Toute responsabilité fondée sur les données de cette fiche est exclue.